



## Мастика приклеивающая ТЕХНИКОЛЬ №22 (Вишера)

ТУ 5775-020-17925162-2004

Материал, являющийся многокомпонентной массой, состоящей из битума, бутадиен-стирольного термоэластопласта или его модификаций, наполнителя, растворителя и технологических добавок.



### Описание продукции:

**Мастика приклеивающая ТЕХНИКОЛЬ №22 (Вишера)** – представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из битума, бутадиен-стирольного термоэластопласта или его модификаций, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

### Область применения:

**Мастика приклеивающая ТЕХНИКОЛЬ №22 (Вишера)** применяется для приклеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов (без плёнки) к бетонным, металлическим, цементно-песчаным и другим поверхностям. Использование «безогневого» метода укладки на мастику позволяет сочетать преимущества кровли из

рулонных материалов и монолитной мастичной кровли. Рулонные материалы позволяют получить кровельный ковер с высокими физико-механическими характеристиками, а мастичная кровля образует монолитный бесшовный ковер – гарантированная защита от возможных протечек.

Расход 0,8-1,8 кг на 1 м<sup>2</sup> в зависимости от типа основания.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Прочность сцепления с основанием: - с бетоном - с металлом	МПа	не менее	0,6 0,45	ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления между слоями: - рулонный материал – рулонный материал - рулонный материал – бетон	МПа	не менее	0,3 0,3	-  -
Прочность на сдвиг клеевого соединения	кН/м	не менее	4,0	-  -
Массовая доля нелетучих веществ	%	не менее	70	ГОСТ 31939-2012 (ИСО 3251:2008)
Теплостойкость	°С	не менее	95	ГОСТ 26589-94

### Производство работ:

Согласно «Руководству по кровлям с укладкой гидроизоляционного материала на мастики корпорации ТехноНИКОЛЬ». Диапазон температур применения от -20°С до +40°С. При температуре ниже +5°С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов. Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч. Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Применять СИЗ дыхательных путей. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

### Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

### Сведения об упаковке:

Металлические евроведра по 20 кг.